

# AQUACHOICE SPORT B

## Technisches Merkblatt



## AquaChoice Sport B Green

### Produktbeschreibung

AQUACHOICE SPORT B GREEN ist ein wässriger 2-komponentiger Siegel für hochgradig beanspruchte Sportfußböden. Er stellt die neueste Innovation in der Zweikomponenten-Wasserslackierung dar, da sein Härter völlig frei von Isocyanat ist. Diese spezielle Chemie bietet hervorragende Chemikalien- und Abriebbeständigkeit. Die Eignung für Sportfußböden wird nachgewiesen durch ein Prüfzeugnis nach FIBA (matt) und MFMA. Aufgrund seiner Beständigkeiten kann AQUACHOICE® SPORT B GREEN auch auf anderen stark beanspruchten Parkettböden eingesetzt werden, an die besondere Anforderungen an die Rutschfestigkeit gestellt werden.

Herausragend ist auch die extrem lange Topfzeit von 18 Stunden nach dem Mischen.

### Zertifikate / Zulassungen



Giscode:	W3+
AbZ-Nr.	Z-157.10-47
FIBA:	matt
Sportbodenfreigabe:	DIN V 18032-2
Brandklasse:	Cfl-s1 nach DIN EN 14342, wenn das Holz Cfl-s1 zertifiziert ist und bis zu 100 g/m <sup>2</sup> Lack verwendet wurden.
ATFA:	Mitglied
NWFA:	Mitglied
MFMA:	glänzend konformes Produkt matt konformes Produkt

### Spezifikationen

Bestandteile:	wässrige Dispersionen, gemäß MSDS
Klarheit:	weißlich, trocknet klar auf
Geruch:	unaufdringlich - Amin
Textur:	flüssig
Dichte:	8.86 lb/gal [1.04g/cm <sup>3</sup> ]
Verpackung:	4.5 gal + 0.5 gal Härter [17,03l + 1,89l]
Glanz:	(gemessen bei 60°)* matt (10-20)
Ergiebigkeit:	350-550 sf/gal [100ml/m <sup>2</sup> oder 10m <sup>2</sup> /l]
Stabilität:	nicht einfrieren
Nivellierung:	ausgezeichnet
Entschäumung:	ausgezeichnet
Trocknungszeit:	2-3 Std.
Topfzeit:	18 Std.
Aushärtezeit:	48 Stunden, abhängig von den klimatischen Bedingungen

Chemische	
Widerstandsfähigkeit:	ausgezeichnet
Lagerfähigkeit:	18 Monate ungeöffnet
Flammpunkt:	N / A

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

### Anwendungshinweise

Nur für den professionellen Gebrauch.

Kurz vor der Anwendung wird AquaChoice Sport B Green 10:1 mit AQUACHOICE SPORT B GREEN Härter in der BERGERTOOL MIXBOTTLE oder in der BERGERTOOL MIXBOX gemischt. Direkt nach Zugabe des Härters gut mischen.

Die Mischung ist 18 Stunden lang haltbar.  
Mischen Sie nur so viel Material an, wie Sie benötigen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen lösemittelhaltigen Lacken sollten AquaChoice-Lacke in satten Schichten aufgetragen werden.

Um einen übermäßigen Quelldruck zu vermeiden, empfehlen wir, pro Tag nur einen Anstrich mit Wasserlack vorzunehmen, damit das Holz genügend Zeit hat, das aufgenommene Wasser abzugeben.

Der Anstrich selbst kann in der Regel nach 3-4 Stunden bei 73,4°F [20°C] /50% Luftfeuchtigkeit vorsichtig abgeschliffen und durchgeführt werden. Unzureichende Belüftung, niedrige Temperatur, unterschiedliche Luftfeuchtigkeit sowie dickere Lackschichten verzögern die Trocknung erheblich. 7 Tage lang nicht beanspruchen, nicht mit Teppichen bedecken und keine Pflegeprodukte auftragen.

Gründliches Anschleifen ist für eine gute Haftung unerlässlich. Rechtzeitig neue Schleifgitter verwenden.

### Standardaufbau bei der Renovierung

Nach dem Schleifen und Sieben mit Körnung 100/120 muss die zu behandelnde Oberfläche vollständig sauber und trocken sein. Entfernen Sie sorgfältig sämtlichen Schleifstaub.

- tragen Sie eine Schicht AQUACHOICE SEALUP auf
- tragen Sie eine Schicht AQUACHOICE SPORT B GREEN auf
- gründlich Anschleifen mit Körnung 180
- gründlich absaugen
- optionale Verwendung von AQUACHOICE SPORT B COLOR LINEPAINT
- gründlich anschleifen AQUACHOICE SPORT B COLOR LINEPAINT mit Maroon Pad
- Gründlich absaugen
- 1-2 Anstriche AquaChoice Sport B Green auftragen

### Standard-Aufbau bei Screen & Recoat

- reinigen Sie den Boden gründlich mit Brilliance Cleaner L94
- gründlich Anschleifen mit Körnung 180
- eine Schicht mit AQUACHOICE SPORT B SEALUP auftragen
- eine Schicht AQUACHOICE SPORT B GREEN auftragen

Die Verarbeitungshinweise für die verschiedenen Produkte finden Sie in den entsprechenden technischen Merkblättern.

# AQUA CHOICE SPORT B

## Technisches Merkblatt

**Berger-Seidle**



Andere Aufbauten müssen mit unseren Anwendungstechnikern besprochen werden.

### Wartung und Pflege

Regelmäßige Reinigung und Pflege mit kompatiblen Pflegeprodukten ist für eine lange Lebensdauer und Schönheit des Bodens unerlässlich. Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit BRILLIANCE L94 für die Grundreinigung und die Entfernung hartnäckiger Flecken. Wir empfehlen das Anbringen von Fußmatten an jedem Eingang, um schädlichen Schmutz, Schlamm und Splitt fernzuhalten.

### Lagerung / Transport

Haltbarkeit im ungeöffneten Originalgebilde mind. 15 Monate, sofern das Material kühl, trocken und vor Frost geschützt transportiert und gelagert wird. Teilweise verbrauchte Härterdosen müssen luftdicht verschlossen werden.

### Hinweis zu Turnhallen mit Sportböden

Bitte beachten Sie, dass in Turnhallen mit Sportböden besondere Bedingungen herrschen und diese berücksichtigt werden müssen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass pro Tag nur 1 Anstrich mit Wasserlacken durchgeführt wird. Durch die Trocknungszeit von 24 h wird bei entsprechender Belüftung des Raumes die Normfeuchte des Holzes wieder erreicht. Diese Arbeitsweise stellt sicher, dass Schäden am Parkett durch extremes Aufquellen verhindert werden. Darüber hinaus sind die detaillierten Angaben in den jeweiligen Technischen Merkblättern der aufgeführten Produkte zu beachten.

### Sicherheitsvorkehrungen

Nicht zum Spritzen oder Sprühen verwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Restmengen nicht in die Kanalisation gelangen lassen, sondern unter Beachtung der örtlichen, landes- und bundesrechtlichen Vorschriften entsorgen.

### Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Falls ärztlicher Rat erforderlich ist, halten Sie den Behälter oder das Etikett des Produkts bereit.  
Notrufnummer +49 700 24112112

### Allgemeine Hinweise

In allen Zweifelsfällen oder bei anhaltenden Symptomen ärztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit nichts durch den Mund einnehmen, in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.

### Allgemeine Hinweise

Lesen Sie bitte vor der Verarbeitung dieses Produkts die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Dieses Berger-Seidle-Produkt muss von einer fachlich qualifizierten Person für Parkettverlegung angewandt werden, für die diese Anleitung bestimmt ist. Die Tätigkeiten sind entsprechend den Regeln des Handwerks, dem Stand der Technik und den gültigen Normen und Vorschriften des Landes, in dem das Produkt angewandt wird, auszuführen. Die Vorgaben der DIN 18356 "Parkett- und Holzplasterarbeiten" und DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“, Merkblätter sowie Fachinformationen der TKB, des BEB, der CTA und des BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik sind einzuhalten und zu beachten. Der Kunde ist über die Reinigungs-

und Pflegevorgaben des Produkts zu informieren. Jede Verwendung, die nicht dem von Berger-Seidle bestimmten Anwendungsbereich entspricht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung sowie das Nichtbefolgen der Hinweise in dieser Anleitung liegt umfänglich in der Verantwortung des Verarbeiters und schließt infolgedessen die Haftung und Gewährleistungspflicht des Herstellers aus. Vor der Anwendung des Produkts sind die Rahmenbedingungen zur Anwendung sach- und fachgerecht zu prüfen.

### Querverweis

Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
- Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)

\* Der Glanzgrad ist abhängig von der Applikationsweise, dem Untergrund und den raumklimatischen Bedingungen.

\*\*Sollte das Technische Merkblatt inhaltlich von anderen Drucksachen wie z.B. Etiketten abweichen, so ist immer das Technische Merkblatt in seiner aktuellsten Fassung auf der Homepage gültig. Drucksachen werden stets angepasst bei Nachdruck.