

AQUACHOICE SPORT B

Technisches Merkblatt



AquaChoice Sport B Two

Produktbeschreibung

AQUACHOICE SPORT B Two ist eine zweikomponentige, wasserbasierte speziell für den Einsatz auf Sportböden. Die Eignung wird durch ein Prüfzeugnis MFMA und FIBA (matt) nachgewiesen. Aufgrund seiner hervorragenden Beständigkeiten kann AQUACHOICE® SPORT B TWO auch auf anderen stark beanspruchten Parkettböden eingesetzt werden, an die besondere Anforderungen an die Rutschhemmung gestellt werden.

Zertifikate / Zulassungen



Giscode:	W3/DD+
AbZ-Nr.	Z-157.10-47
FIBA:	konformes Produkt (matt)
Ö-Norm:	konformes Produkt
Sportbodenfreigabe:	DIN V 18032-2
Sportbodenfreigabe:	DIN EN 14904
Brandklasse:	Cfl-s1 nach DIN EN 14342, wenn das Holz Cfl-s1 zertifiziert ist und bis zu 100 g/m ² Lack verwendet wurden.
ATFA:	Mitglied
NWFA:	Mitglied
MFMA:	konformes Produkt

Spezifikationen

Bestandteile:	wässrige Dispersionen, gemäß MSDS
Klarheit:	weißlich, trocknet klar auf
Geruch:	unaufdringlich - Amin
Textur:	flüssig
Dichte:	8,65 lb/gal [1,04g/cm ³]
Verpackung:	4,5 gal + 0,5 gal Härter [17,03l + 1,89l]
Glanz:	(gemessen bei 60°)* glänzend (>80) halbgänzend (30-40) satiniert (10-20)
Ergiebigkeit:	350-550 sf/gal [100ml/m ² oder 10m ² /l]
Stabilität:	nicht einfrieren
Verlauf:	ausgezeichnet
Entschäumung:	ausgezeichnet
Trocknungszeit:	2 Std.
Topfzeit:	2 Std.
Aushärtezeit:	72 Stunden, abhängig von den klimatischen Bedingungen
Chemische	
Widerstandsfähigkeit:	ausgezeichnet
Lagerfähigkeit:	15 Monate (ungeöffnet)
Flammpunkt:	N / A

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Anwendungshinweise

Nur für den professionellen Gebrauch.

AQUACHOICE SPORT B TWO wird kurz vor der Verarbeitung im Verhältnis 10:1 mit AQUACHOICE HÄRTER in der BERGERTOOL MIXBOTTLE oder in der BERGERTOOL MIXBOX gemischt. Direkt nach Zugabe des Härters gut durchmischen.

Die Mischung ist 2 Stunden haltbar (offene Zeit); obwohl die Mischung etwa 1 Tag lang flüssig ist, sollte sie wegen der nachlassenden Beständigkeit des getrockneten Lackfilms nach 2 Stunden nicht mehr verwendet werden.

Mischen Sie nur so viel Material an, wie Sie benötigen. Die Mischung setzt CO₂ frei - um ein Platzen der Dosen zu vermeiden, sollten diese nicht luftdicht verschlossen werden.

Im Gegensatz zu herkömmlichen lösemittelhaltigen Lacken sollten AQUACHOICE-Lacke in satten Schichten aufgetragen werden.

Um einen übermäßigen Quelldruck zu vermeiden, empfehlen wir, nur einen Auftrag pro Tag durchzuführen, damit das Holz genügend Zeit hat, das aufgenommene Wasser abzugeben.

Der Anstrich selbst kann in der Regel nach 3-4 Stunden bei 73,4°F [20°C] /50% Luftfeuchtigkeit vorsichtig abgeschliffen und begangen werden. Unzureichende Belüftung, niedrige Temperatur, unterschiedliche Luftfeuchtigkeit sowie dickere Lackschichten verzögern die Trocknung erheblich. 7 Tage lang nicht beanspruchen, nicht mit Teppichen bedecken und keine Pflegeprodukte auftragen.

Gründliches Anschleifen ist für eine gute Haftung unerlässlich. Rechtzeitig neue Schleifgitter verwenden.

Standardaufbau bei der Renovierung

Nach dem Endschliff mit Körnung 100/120 muss die zu behandelnde Oberfläche vollständig sauber und trocken sein. Entfernen Sie sorgfältig den Schleifstaub.

- eine Schicht AQUACHOICE SEALUP auftragen
- einen Anstrich AQUACHOICE SPORT B TWO auftragen
- gründlich anschleifen mit Körnung 180
- gründlich absaugen
- wahlweise Verwendung von AQUACHOICE SPORT B COLOR LINEPAINT
- Gründlich absieben AQUACHOICE SPORT B COLOR LINEPAINT mit Maroon Pad
- gründlich absaugen
- 1-2 Schichten AQUACHOICE SPORT B TWO auftragen

Standard-Aufbau bei Screen & Recoat

- Reinigen Sie den Boden gründlich BRILLIANCE L94
- Gründlich mit Körnung 180 absieben
- Ein bis zwei Schichten AQUACHOICE SPORT B TWO auftragen

Die Verarbeitungshinweise für die verschiedenen Produkte finden Sie in den entsprechenden technischen Merkblättern.

AQUA CHOICE SPORT B

Technisches Merkblatt



Andere Aufbauten müssen mit unseren Anwendungstechnikern besprochen werden.

Wartung und Pflege

Regelmäßige Reinigung und Pflege mit kompatiblen Pflegeprodukten ist für eine lange Lebensdauer und Schönheit des Bodens unerlässlich. Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit BRILLIANCE L94 für die Grundreinigung und die Entfernung hartnäckiger Flecken. Wir empfehlen das Anbringen von Fußmatten an jedem Eingang, um schädlichen Schmutz, Schlamm und Splitt fernzuhalten.

Lagerung / Transport

Haltbarkeit der ungeöffneten Originalverpackung mind. 15 Monate, sofern das Material kühl und trocken transportiert und vor Frost geschützt gelagert wird. Teilweise verbrauchte Härterdosen müssen luftdicht verschlossen werden.

Anmerkung zu Sporthallen mit Sportböden

Bitte beachten Sie, dass in Turnhallen mit Sportböden besondere Bedingungen herrschen und diese berücksichtigt werden müssen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass pro Tag nur 1 Anstrich mit Wasserlacken erfolgt. Durch die Trocknungszeit von 24 h wird bei entsprechender Belüftung des Raumes die Normfeuchte des Holzes wieder erreicht. Diese Arbeitsweise stellt sicher, dass Schäden am Parkett durch extremes Aufquellen verhindert werden. Darüber hinaus sind die detaillierten Angaben in den jeweiligen Technischen Merkblättern der aufgeführten Produkte zu beachten.

Sicherheitsvorkehrungen

Nicht zum Spritzen oder Sprühen verwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Restmengen nicht in die Kanalisation gelangen lassen, sondern unter Beachtung der örtlichen, landes- und bundesrechtlichen Vorschriften entsorgen.

Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Falls ärztlicher Rat erforderlich ist, halten Sie den Behälter oder das Etikett des Produkts bereit.
Notrufnummer +49 700 24112112

Allgemeine Hinweise

In allen Zweifelsfällen oder bei anhaltenden Symptomen ärztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit nichts durch den Mund einnehmen, in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.

Allgemeine Hinweise

Lesen Sie bitte vor der Verarbeitung dieses Produkts die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Dieses Berger-Seidle-Produkt muss von einer fachlich qualifizierten Person für Parkettverlegung angewandt werden, für die diese Anleitung bestimmt ist. Die Tätigkeiten sind entsprechend den Regeln des Handwerks, dem Stand der Technik und den gültigen Normen und Vorschriften des Landes, in dem das Produkt angewandt wird, auszuführen. Die Vorgaben der DIN 18356 "Parkett- und Holzpflestarbeiten" und DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“,

Merkblätter sowie Fachinformationen der TKB, des BEB, der CTA und des BVPP-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik sind einzuhalten und zu beachten. Der Kunde ist über die Reinigungs- und Pflegevorgaben des Produkts zu informieren. Jede Verwendung, die nicht dem von Berger-Seidle bestimmten Anwendungsbereich entspricht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung sowie das Nichtbefolgen der Hinweise in dieser Anleitung liegt umfänglich in der Verantwortung des Verarbeiters und schließt infolgedessen die Haftung und Gewährleistungspflicht des Herstellers aus. Vor der Anwendung des Produkts sind die Rahmenbedingungen zur Anwendung sach- und fachgerecht zu prüfen.

Querverweis

Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
- Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)

* Der Glanzgrad ist abhängig von der Applikationsweise, dem Untergrund und den raumklimatischen Bedingungen.

**Sollte das Technische Merkblatt inhaltlich von anderen Drucksachen wie z.B. Etiketten abweichen, so ist immer das Technische Merkblatt in seiner aktuellsten Fassung auf der Homepage gültig. Drucksachen werden stets angepasst bei Nachdruck.